

Lustrage et spray méthode

Fiche technique · entretenir les sols brillants sans décaper

Sol	Lustrage	Spray méthode
PVC, thermoplastiques métallisés	Oui	Oui (produit compatible émulsion)
Linoléum protégé	Oui, vitesse modérée	Oui, produit compatible lino
Pierre calcaire cristallisée	Oui	Spray pierre ou cristallisant léger
Grès cérame, carrelage, résine mate, parquet, sols antidérapants	Non	Non

Matériel

- Monobrosse haute vitesse 400-1 500 tr/min (très haute vitesse jusqu'à 2 000 sur grandes surfaces), jupe d'aspiration, disque grand diamètre.
- Disques : blanc (lustrage à sec léger), beige ou rose (lustrage et spray sur émulsion), rouge (spray nettoyante) ; jamais noir, marron ou vert.
- Produit spray rénovateur pour émulsion, dilué selon la fiche, pulvérisateur à jet fin ; produit de lustrage spécifique sur pierre.

Étape	Geste	Point de contrôle
1. Préparer	Balayage humide, lavage au neutre, sol propre et sec	Aucune trace humide
2. Baliser	Mobilier léger retiré, disque propre et centré, vitesse réglée	
3. Pulvériser (spray)	Brume fine par zones de 10-15 m ² sur axes et zones ternies ; à sec si peu terni	Jamais de flaque
4. Lustrer	Passes lentes, croisées, chevauchées d'1/3, sans arrêt sur place, jusqu'au brillant	Surface sèche au toucher
5. Contrôler	À contre-jour, reprendre les zones ternes	Brillance homogène
6. Dépoussiérer	Balayage humide ou gaze	Aucune poussière de film
7. Disque	Changer dès qu'encrassé ou glacé, laver après usage	

Fréquences

- Axes de passage : lustrage hebdomadaire à sec, spray méthode mensuelle. Ailleurs : lustrage mensuel, spray trimestrielle.
- Quand le lustrage ne rattrape plus : couche de rafraîchissement d'émulsion ; film usé, jauni, pelé ou 6-8 couches cumulées : remise en état complète (décapage + métallisation).

Erreurs à éviter

- Lustrer sale ou humide · mauvais disque ou mauvaise vitesse · trop de produit · s'arrêter sur place · lustrer une pierre non cristallisée ou un sol non protégé · superposer des couches au lieu de lustrer · lustrer un sol antidérapant.